

## 一般物性

Physical properties

## ● 構成



| 項目<br>Item                                    | 単位<br>Unit        | SlimFlex MS-40P                                | 測定方法<br>Test Method   |
|---|-------------------|--|---|
| 厚み<br>Thickness                               | mm                | 0.40, 0.50, 0.60,<br>0.70, 0.80, 0.90,<br>1.00 | Thickness gauge   |
| 密度<br>Density                                 | kg/m <sup>3</sup> | 400  | INOAC法 (JIS K 6401 : 2011基準)<br>INOAC method (Based on JIS K 6401 : 2011) |
| 25%圧縮荷重<br>25% Compression<br>Load Deflection | MPa               | 0.054  | INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準)<br>INOAC method (Based on JIS K 6254 : 2010) |
| 圧縮残留歪<br>Compression Set                      | %                 | 3.0  | INOAC法 (JIS K 6401 : 2011基準)<br>INOAC method (Based on JIS K 6401 : 2011) |

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.