



一般物性

Physical properties

● 構成



ポリウレタンフォーム
Polyurethane foam



PETフィルム : 50μm
PET film

} SlimFlex WP-40P

| 項目 Item | 単位 Unit | SlimFlex WP-40P | 測定方法 Test Method |
|---|------------|--------------------------------|--|
| 厚み Thickness | mm | 0.30,0.50 ,1.00 ,1.50 ,2.00 | Thickness gauge |
| 密度 Density | kg/m3 | 400 | INOAC法 (JIS K 6401 : 2011基準) INOAC method(Based on JIS K 6401 : 2011) |
| 25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection | MPa | 0.070 | INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準) INOAC method(Based on JIS K 6254 : 2010) |
| 圧縮残留歪 Compression Set | % | 5.7 | INOAC法 (JIS K 6401 : 2011基準) INOAC method(Based on JIS K 6401 : 2011) |

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.