

一般物性  
Physical properties

項目 Item	単位 Unit	SlimFlex MX-48EG	測定方法 Test Method
厚み Thickness	mm	0.8-3.0	Thickness gauge
密度 Density	kg/m <sup>3</sup>	480	INOAC法 (JIS K 6401 : 2011基準) INOAC method(Based on JIS K 6401 : 2011)
引張強度 Tensile strength	MPa	4.58	INOAC法 (JIS K 6251 : 2010基準) INOAC method(Based on JIS K 6251 : 2010)
伸び Tensile elongation	%	81	INOAC法 (JIS K 6251 : 2010基準) INOAC method(Based on JIS K 6251 : 2010)
引裂強度 Tear strength	N/mm	9.70	INOAC法 (JIS K 6252 : 2007基準) INOAC method(Based on JIS K 6251 : 2007)
25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection	MPa	1.26	INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準) INOAC method(Based on JIS K 6254 : 2010)
25%圧縮残留歪 25% Compression Set	%	4.5	INOAC法 (JIS K 6401 : 2011基準) INOAC method(Based on JIS K 6401 : 2011)
摩擦係数 Friction coefficient	-	2.8	INOAC法 (JIS K 7125 : 1999基準) INOAC method(Based on JIS K 7125 : 1999)

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.